

DATA TEKNIS

READY
MIX

 *PT. SAN CENTRAL INDAH*

www.sci-paint.com

DAFTAR ISI

Profil Perusahaan	3
-------------------------	---

Data Teknis

Cat Tembok Tamitex	4
--------------------------	---

Cat Tembok Vinotex	5
--------------------------	---

Cat Tembok Panatex	6
--------------------------	---

Cat Tembok Apollo	7
-------------------------	---

Cat Genteng Tamitex	8
---------------------------	---

Cat Genteng Panatex	9
---------------------------	---

Cat Kayu dan Besi ABC	10
-----------------------------	----

Cat Pelapis Anti Bocor Tamitex Pro	11
--	----

Profile Kami

Our Profile



- **PT. SAN CENRAL INDAH** adalah perusahaan manufaktur cat. Didirikan oleh Edy Darmawan di Bandung, Jawa Barat, pada Tahun 1983. Perusahaan ini terutama bergerak dalam pembuatan, pendistribusian, dan penjualan cat, coatings, dan produk terkait kepada para profesional, komersial, pelanggan ritel, dan industri.

Pada Tahun 1993, perusahaan membuat inovasi terobosan dengan menandatangani perjanjian lisensi dengan Dutch Boy untuk diproduksinya cat Kem-Tone. Kem-Tone adalah merek yang kuat di Indonesia dengan metode unggulan dari "Dutch Process".

- Dengan komitmen "Inovasi, kualitas, dan pelayanan adalah kunci", perusahaan mempertahankan dan menyediakan produk berkualitas tinggi dan pelayanan yang memuaskan.

Dengan dua puluh Tahun pengalaman tersebut, perusahaan terus meningkatkan dan mengetahui kebutuhan pelanggan.

Pada awal Tahun 2003, perusahaan memperkenalkan produk tinting baru dengan merek Spectrum. Kemudian pada Tahun 2011, perusahaan mulai menciptakan produk tinting untuk segmen menengah, dengan merek ColorTone.

- **PT. SAN CENRAL INDAH** is a paint manufacturing company. Founded by Edy Darmawan in Bandung, West Java, in 1983. The company primarily engages in the manufacture, distribution, and sale of paints, coatings, and related products to professional, commercial, retail customers, and industrial.

In 1993, the company made a breakthrough innovation with entered into a licensing agreement with Dutch Boy to produced Kem-Tone paint. Kem-Tone is a strong brand in Indonesia with a superior method of the "Dutch Process".

- With the commitment "Innovation, Quality, and Service is The Key", the company preserves and provides high quality products and satisfactory services.

With twenty years of experiences in that, the company keeps improving and knows of the customers needs.

In early 2003, the company introduced a new tinting product, with the Spectrum brand. Later in the year 2011, the company began creating tinting products for the medium segment, with brands ColorTone.



TAMITEX



Cat Tembok **TAMITEX** adalah cat dekoratif untuk dinding (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya tahan dan daya lekat yang baik.

DATA TEKNIS

Warna	: Putih & varian (lihat kartu warna)
Kilap	: Dof/Flat/Matte
Berat jenis	: 1.35 - 1.65 kg/ltr
Kepadatan isi	: 45 - 65%
Daya sebar	: 6 - 7 m ² per kg (tergantung jenis permukaan tembok)
Pengeringan	: Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam
Kemasan	: 1 kg, 1 Gallon (5kg) & 1 Pail (23kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer	: Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%
Alat yang digunakan	: Kuas, roller, dan air spray
Petunjuk penyimpanan	: Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Dinding yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, sisa percikan semen dan kotoran lainnya.
- Pada dinding baru yang terbuat dari acian semen/beton, proses pengerasan semen/reaksi curing harus sudah sempurna dengan waktu normal \pm 28 hari.
- Kelembaban dinding harus mencapai 14% - 18% dengan alat protimeter dan kadar alkali dinding berada pada pH \pm 8.
- Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah mengelupas/mengapur harus dikerok habis.
- Untuk dinding yang ditumbuhi jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu aplikasikan larutan fungisidal atau larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

- Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan plamur/plamir.
- Setelah kering diratakan dengan amplas, lalu bersihkan sisa-sisa debu dengan lap basah.
- Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.
- Aplikasikan satu lapis cat, kemudian diamkan sampai kering minimal 2 jam.
- Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.
- Jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.



VINOTEX[®]



Cat Tembok **VINOTEX** adalah cat emulsi standar untuk dinding (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya tutup yang baik, warna-warna yang cerah dan lapisan catnya tidak mengapur.

DATA TEKNIS

Warna	: Putih & varian (lihat kartu warna)
Kilap	: Dof/Flat/Matte
Berat jenis	: 1.35 - 1.65 kg/ltr
Kepadatan isi	: 45 - 65%
Daya sebar	: 5 - 6 m ² per kg (tergantung jenis permukaan tembok)
Pengeringan	: Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam
Kemasan	: 1 kg, 1 Gallon (4kg & 5kg) & 1 Pail (20kg & 23kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer	: Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%
Alat yang digunakan	: Kuas, roller, dan air spray
Petunjuk penyimpanan	: Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Dinding yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, sisa percikan semen dan kotoran lainnya.
- Pada dinding baru yang terbuat dari acian semen/beton, proses pengerasan semen/reaksi curing harus sudah sempurna dengan waktu normal \pm 28 hari.
- Kelembaban dinding harus mencapai 14% - 18% dengan alat protimeter dan kadar alkali dinding berada pada pH \pm 8.
- Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah mengelupas/mengapur harus dikerok habis.
- Untuk dinding yang ditumbuhi jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu aplikasikan larutan fungicidal atau larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

- Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan plamur/plamir.
- Setelah kering diratakan dengan amplas, lalu bersihkan sisa-sisa debu dengan lap basah.
- Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.
- Aplikasikan satu lapis cat, kemudian diamkan sampai kering minimal 2 jam.
- Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.
- Jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.



PANATEX



Cat Tembok **PANATEX** adalah cat emulsi ekonomis untuk dinding (interior/eksterior) dan plafon. Ramah lingkungan, bebas timbal dan merkuri. Memiliki daya sebar yang luas, warna-warna yang cerah dan lapisan catnya tidak mengapur.

DATA TEKNIS

Warna	: Putih & varian (lihat kartu warna)
Kilap	: Dof/Flat/Matte
Berat jenis	: 1.35 - 1.65 kg/ltr
Kepadatan isi	: 45 - 65%
Daya sebar	: 5 - 6 m ² per kg (tergantung jenis permukaan tembok)
Pengeringan	: Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam
Kemasan	: 1 kg, 1 Gallon (4kg & 5kg) & 1 Pail (20kg & 23kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer	: Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%
Alat yang digunakan	: Kuas, roller, dan air spray
Petunjuk penyimpanan	: Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Dinding yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, sisa percikan semen dan kotoran lainnya.
- Pada dinding baru yang terbuat dari acian semen/beton, proses pengerasan semen/reaksi curing harus sudah sempurna dengan waktu normal \pm 28 hari.
- Kelembaban dinding harus mencapai 14% - 18% dengan alat protimeter dan kadar alkali dinding berada pada pH \pm 8.
- Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah mengelupas/mengapur harus dikerok habis.
- Untuk dinding yang ditumbuhi jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu aplikasikan larutan fungicidal atau larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

- Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan plamur/plamir.
- Setelah kering diratakan dengan amplas, lalu bersihkan sisa-sisa debu dengan lap basah.
- Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.
- Aplikasikan satu lapis cat, kemudian diamkan sampai kering minimal 2 jam.
- Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.
- Jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.



APOLLO®



Cat Tembok **Apollo** adalah cat tembok yang berkualitas, khusus dibuat untuk semua jenis ruang dalam atau ruang luar yang dapat diaplikasikan dengan mudah pada segala jenis tembok, plafon dan lain-lain, dengan harga paling ekonomis.

DATA TEKNIS

Warna	: Putih & varian (lihat kartu warna)
Kilap	: Dof/Flat/Matte
Berat jenis	: 1.35 - 1.62 kg/lit
Kepadatan isi	: 45 - 65%
Daya sebar	: 4 - 5 m ² per kg (tergantung jenis permukaan tembok)
Pengeringan	: Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam
Kemasan	: 1 kg, 1 Gallon (5kg) & 1 Pail (20kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer	: Air bersih, cat dapat diencerkan 10% - 20%
Alat yang digunakan	: Kuas, roller, dan air spray
Petunjuk penyimpanan	: Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Dinding yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, sisa percikan semen dan kotoran lainnya.
- Pada dinding baru yang terbuat dari acian semen/beton, proses pengerasan semen/reaksi curing harus sudah sempurna dengan waktu normal \pm 28 hari.
- Kelembaban dinding harus mencapai 14% - 18% dengan alat protimeter dan kadar alkali dinding berada pada pH \pm 8.
- Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengampelasan, jika lapisan catnya sudah mengelupas/mengapur harus dikerok habis.
- Untuk dinding yang ditumbuhi jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu aplikasikan larutan fungicidal atau larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN


- Perbaiki lubang kecil, retak rambut dan permukaan dinding yang tidak rata dengan plamur/plamir.
- Setelah kering diratakan dengan amplas, lalu bersihkan sisa-sisa debu dengan lap basah.
- Aduk cat dengan merata sebelum digunakan.
- Aplikasikan satu lapis cat, kemudian diamkan sampai kering minimal 2 jam.
- Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.
- Jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.



TAMITEX



TAMITEX Roof Paint adalah cat acrylic khusus untuk genteng (beton press, tanah liat) yang diformulasikan agar tahan segala cuaca dengan penampilan semi kilap. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, bebas timbal & merkuri, anti UV serta tahan terhadap serangan jamur & lumut.

DATA TEKNIS

Warna	: Putih & varian (lihat kartu warna)
Kilap	: Semi Kilap/Semi Gloss
Berat jenis	: 1.13 - 1.2 kg/ltr
Kepadatan isi	: 40 - 45%
Daya sebar	: 10 - 11 m ² per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi)
Pengeringan	: Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam
Kemasan	: 1 kg, 1 Gallon (4kg) & 1 Pail (20kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer	: Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%
Alat yang digunakan	: Kuas, roller, dan air spray
Petunjuk penyimpanan	: Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.
- Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah mengelupas/mengapur harus dikerok dengan menggunakan sikat kawat.
- Jika terdapat jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu dicuci dengan larutan fungicidal atau dengan larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.
- Aplikasikan satu lapis Tamitex Roof Paint, diamkan sampai kering minimal 2 jam.
- Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.
- Jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.



PANATEX



Cat Genteng PANATEX adalah cat khusus untuk genteng yang diformulasikan agar tahan terhadap sinar matahari dengan penampilan semi kilap. Ramah lingkungan karena berbahan dasar air, melindungi genteng agar tidak mudah bocor, dan tidak mudah mengelupas.

DATA TEKNIS

Warna	: Putih & varian (lihat kartu warna)
Kilap	: Semi Kilap/Semi Gloss
Berat jenis	: 1.08 - 1.15 kg/Lt
Kepadatan isi	: 30 - 35%
Daya sebar	: 8 - 9 m ² per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi)
Pengeringan	: Kering sentuh sekitar 30-45 menit & kering keras di atas 4 jam
Kemasan	: 1 kg, 1 Gallon (4kg) & 1 Pail (20kg)

SISTEM APLIKASI

Pengencer	: Air bersih, cat dapat diencerkan 5% - 15%
Alat yang digunakan	: Kuas, roller, dan air spray
Petunjuk penyimpanan	: Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.
- Pada cat lama yang daya rekatnya masih baik cukup dilakukan pengamplasan, jika lapisan catnya sudah mengelupas/mengapur harus dikerok dengan menggunakan sikat kawat.
- Jika terdapat jamur/lumut sebaiknya dikerok terlebih dahulu lalu dicuci dengan larutan fungicidal atau dengan larutan kaporit 10%, kemudian dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan.

CARA PENGECATAN

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, dan kotoran lainnya.
- Aplikasikan satu lapis Cat Genteng Panatex, diamkan sampai kering minimal 2 jam.
- Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.
- Jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.



ABC[®]



ABC adalah cat alkyd synthetic bermutu tinggi untuk permukaan kayu dan besi interior maupun exterior. Memiliki lapisan cat yang sangat kilap dan cemerlang, ketahanan warna tinggi, tahan cuaca, dan cepat kering.

DATA TEKNIS

Warna	: Putih & varian (lihat kartu warna)
Kilap	: Kilap/Gloss
Berat jenis	: 0,92 - 0,99 kg/ltr
Kepadatan isi	: 45 - 50% (tergantung warna)
Daya sebar	: 5 - 7 m ² per liter (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi)
Pengeringan	: Kering sentuh sekitar 1,5 - 2,5 jam & kering keras setelah 16 - 24 jam
Kemasan	: 0,8 lt

SISTEM APLIKASI

Pengencer	: Thinner T4 atau Turpentin atau Thinner B. 10 - 15 % volume, untuk aplikasi dengan roller dan kuas 70 - 80 % volume, untuk aplikasi dengan air sprayer.
Alat yang digunakan	: Kuas, roller, dan air spray
Petunjuk penyimpanan	: Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan yang akan dicat harus bersih dari debu, minyak, karat, dan kotoran lainnya.
- Pada lapisan cat lama yang daya rekatnya masih baik, cukup dilakukan pengamplasan.
- Pada lapisan cat lama yang sudah mengelupas harus dikerok habis.

CARA PENGECATAN

- Perbaiki lubang dan celah kecil pada kayu dengan plamur/dempul kayu.
- Pada permukaan kayu, aplikasikan satu lapis meni kayu untuk mencegah timbulnya getah kepermukaan dan melindungi kayu dari serangan rayap.
- Pada permukaan besi, aplikasikan satu lapis cat dasar zinc chromate atau meni besi tanpa pengenceran untuk mencegah karat.
- Aduk cat sampai rata sebelum digunakan.
- Aplikasikan satu lapis cat ABC, kemudian diamkan sampai kering minimal 8 jam (untuk hasil terbaik adalah 24 jam). Selanjutnya diberi lapis kedua dan dibiarkan sampai kering sempurna.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.
- Jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.



Tamitex[®] PRO



Tamitex Pro adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton dan asbes.

DATA TEKNIS

Warna	: Abu-abu
Kilap	: Dof/Flat/Matte
Berat jenis	: 0,92 - 0,99 kg/ltr
Kepadatan isi	: 48 - 53% (tergantung warna)
Daya sebar	: 4 - 5 m ² per kg (tergantung tingkat porositas media, jenis warna & metode aplikasi)
Pengeringan	: Kering sentuh sekitar 60 - 90 menit & kering keras setelah 6 jam
Kemasan	: 1 kg, 5 kg, 20 kg

SISTEM APLIKASI

Pengencer	: Lapis 1 diencerkan dengan air \pm 20% & lapis 2 jangan diencerkan
Alat yang digunakan	: Kuas, roller, dan air spray
Petunjuk penyimpanan	: Selama tidak digunakan, kemasan harus tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang kering. Jauhkan dari makanan dan minuman serta jangkauan anak-anak. Hindari penyimpanan kemasan di tempat yang terkena paparan sinar matahari langsung.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Hilangkan sisa debu, jamur dan kotoran lainnya dari permukaan yang akan dicat dan pastikan permukaan benar-benar bersih dan kering.

CARA PENGECATAN

Aduk dulu Tamitex Pro sampai rata sebelum digunakan.

Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster:

- Aplikasikan 1 lapis Tamitex Pro yang diencerkan dengan air \pm 20% sebagai cat dasar.
- Biarkan kering sebelum mengulang lapisan berikutnya.
- Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan Tamitex Pro tanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 micron.

Untuk permukaan galvanis/seng:

- Aplikasi 1 lapis Active primer sebagai lapisan dasar untuk menghasilkan daya lekat yang baik.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN

- Selama proses pengecatan, disarankan sirkulasi udara dan sistem ventilasi berjalan baik.
- Jangan menghirup uap/hasil spray cat.
- Jika terjadi kontak dengan mata segera cuci dengan air mengalir dan minta bantuan medis.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan/ke saluran pembuangan.
- Biarkan sisa cat mengering dalam kemasan sebelum dibuang.